PEINTURE DECORATIVE

« Effet Rouille »

NATURE :

Peinture Mate, Hydro-Acrylique en émulsion dans l'eau.

PROPRIETES :

Peinture microporeuse, sans solvant, pour intérieur et extérieur,
chargée de particules fines minérales et végétales.
Tous supports : bois, métal, verre, pierre, terre cuite, staff, carton …
Grande opacité, facilité d'emploi, bon aspect rugueux.
Résiste au frottement et à l'humidité.

PREPARATION DES SURFACES :

S'applique sur des supports préalablement préparés, dégraissés, dépoussiérés :

- sur fonds absorbants (bois, plâtre, etc…) : peinture sous-couche ou Bouche Pore Acrylique.
- sur fonds non absorbants : sans sous-couche.
- sur métaux ferreux : une couche primaire anticorrosion.
- Sur métaux non ferreux : une couche d'accrochage appropriée.

CARACTERISTIQUES :

COULEUR	:	Effet Rouille
ASPECT	:	Mat structuré
DENSITE	:	1,25 environ
NORME AFNOR	:	T 36-005 Famille 1 Classe 7b2

MODE D'EMPLOI : Bien mélanger le produit puis l'appliquer à la brosse, au rouleau polyester ras ou microfibre en « tirant » puis en croisant afin de surfacer au mieux la couche. L'effet rugueux de la rouille apparaît dès l'application, grâce aux charges minérales et végétales incorporées.
Patiner ensuite, si désiré avec les Patines Acryliques dans la nuance de votre choix : Rouille, Vert de Gris, Ocre Jaune, Cuivre Antique …

NE PAS APPLIQUER EN DESSOUS DE 5° C

RENDEMENT : 6 à 9 m2 au litre.

SECHAGE : Hors poussière : 30 min. à 20 °C – Sec : 2 Heures
Recouvrable : après 4 heures.

NETTOYAGE : A l'eau.

CONDITIONNEMENT : Pot plastique de 250 ml - 750 ml - 2,5 L.

CONSERVATION : Craint le gel. 1 an dans son emballage d'origine non entamé.

CONSEILS DE PRUDENCE : Tenir hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.